

TP7

Emulsão para pavimentos

Descrição

Emulsão universal de elevado brilho para a maioria dos pavimentos macios e duros resistentes à água.

O produto mostra uma boa resistência ao tráfego, contra o desgaste e a sujidade e proporciona um acabamento brilhante e duradouro.

Propriedades

- Camada de protecção de elevado brilho para a maioria dos pavimentos macios e duros resistentes à água
- Protecção dura, anti-derrapante, resistente ao desgaste e duradoura
- Fácil de aplicar, tempo de secagem curto

Benefícios

- Realça o aspecto natural proporcionando um acabamento duradouro de elevado brilho para a maioria dos pavimentos, incluindo vinil, linóleo e pedra
- Boa resistência às marcas de desgaste e sujidade, mesmo em condições de tráfego elevado, facilitando a limpeza e a manutenção
- Pode ser aplicado com mopa ou aplicador de ceras. Espalhar uniformemente para um nivelamento perfeito

Instruções de utilização

Dosagem:

O produto está pronto a usar. Aplicar puro.

Aplicação:

Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos. Tratar pavimentos porosos e danificados com um selante Diversey antes da aplicação.

Deitar no pavimento com moderação e espalhar uniformemente enquanto está molhado com um aplicador de ceras, sobrepondo as faixas de 1-1.5m. Deixar secar completamente (20-30 minutos) antes de aplicar camadas adicionais de modo similar. Aplicar duas camadas para pavimentos não porosos e macios. Três camadas são normalmente suficientes para pavimentos porosos.

Importante:

Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não aplicar em plástico estruturado (vinil almofadado) ou em madeira e cortiça não protegidas. Procurar aconselhamento para aplicação em pavimentos de borracha perfilada/estruturada. Não usar no exterior ou em zonas molhadas.

Dados técnicos

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| • Aspecto: | Líquido branco leitoso |
| • Densidade relativa [20°C]: | 1.02 |
| • pH-puro: | 8.3 - 8.8 |
| • Cobertura: | 20-40 ml/m ² |

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.



TP7

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original. Não armazenar a temperaturas inferiores a 5°C.

Aprovação

Resistência anti-derrapante testada de acordo com a norma ASTM D-2047.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10

Zona Industrial da Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7000